KVN1300-15

Sistema con supporto 15° per singolo modulo in orizzontale



Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**;
Trattamento superficiale: **T6**;
Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): **190**;
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): **150**;
Allungamento su 50 mm (%): **12**;
Durezza HB: **72**;
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^{-6}**;
Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: **ottima**.

Caratteristiche Tecniche

Campo di applicazione: **Tetti piani**;
Orientamento modulo: **Orizzontale**;
Interasse d'installazione: **Consultare il manuale d'installazione del modulo in uso per il posizionamento dei morsetti e schede di montaggio del prodotto.**